



試験証明書



301

2002年 3月12日

試験番号 036643-1

(完)

(株) ガイアワークス 殿

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

No. 品番・品名及び色柄番
1 添付織物財団法人 **日本紡績検査協会**
東部事業所
東京都中央区日本橋小伝馬町12-9
滋賀ビル6階
TEL 東京(03)3661-7179 (代表)
FAX 東京(03)3661-7534**試験項目**

1. 洗濯処理
-
2. 防汚性

試験方法及び条件JIS-L-0217 103法 吊り干し
家庭用品汚れ法**試験結果**

汚染(級)	(1cc)	汚れ成分		
		ゴマ油	ケチャップ	マヨネーズ
標準使用量アタック	ポリエステル	5	5	5
	綿	4-5	5	4-5
1/3使用アタック+LCR	ポリエステル	5	5	5
	綿	4	5	4-5
LCRのみ	ポリエステル	5	5	5
	綿	4-5	5	4-5

滴下24時間放置後洗濯(JIS L 0217 103法 自然乾燥)実施



試験証明書



301

2002年 2月26日

試験番号 035581-1

(完)

(株) ガイアワークス 殿

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです。

No. 品番・品名及び色柄番
1 織物

財団法人 日本紡績検査協会

東部事業所

東京都中央区日本橋小伝馬町1-2-9

遊賀ビル6階

TEL 東京(03)3661-7179 (代表)

FAX 東京(03)3661-7534

試験項目

1. 防汚性

試験方法及び条件

家庭用品汚れ法

試験結果

汚染(級)

	(0.5cc)	しょうゆ	汚れ成分 コーヒー	ワイン
標準使用量7タック	ポリエステル	5	4-5	4
	綿	5	4-5	4
1/3使用7タック+LCR	ポリエステル	5	5	4-5
	綿	5	4-5	4
LCRのみ	ポリエステル	5	4-5	4
	綿	5	4-5	4
	(1cc)	しょうゆ	コーヒー	ワイン
標準使用量7タック	ポリエステル	5	5	4-5
	綿	5	4-5	4
1/3使用7タック+LCR	ポリエステル	5	5	4
	綿	5	4-5	4
LCRのみ	ポリエステル	5	4-5	4
	綿	5	4-5	4

滴下24時間放置後洗濯(JIS L 0217 103法 自然乾燥)実施

提出試料

(省)


略)

写真撮影

社内試験 家庭用品科試験
＜オゾン処理＞

汚れ成分 (1×1)

被写体名: L23456 コーヒー ワイン



汚れ成分 (1×1)

被写体名: L23456 コーヒー ワイン



写真撮影

社内試験 家庭用品科試験
＜オゾン処理＞

汚れ成分 (1×1)

被写体名: L23456 コーヒー ワイン



汚れ成分 (1×1)

被写体名: L23456 コーヒー ワイン

